



YOUR PARTNER FOR THE BEST QUALITY

TEST REPORT

우 150-038 서울특별시 영등포구 버드나루로 155 (영등포동8가)

TEL (02)2164-0011

FAX (02)2634-1008

성적서번호 : TAK-004960

접수 일자 : 2015년 05월 26일

대표자 : 마이클앤소니로브스,스튜어트베니스던바

시험완료일자 : 2015년 06월 10일

업체명 : 크나프인슐레이션(유)

주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 152 (역삼동, 강남파이낸스센터41층)

시료명 : 크나우프 에코배트 단열흡음재 HD (언페이스드):R-15

시험결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
열전도율(평균온도:20 °C ± 2 °C)	W/(m·K)	-	0.034	KS L 9016 : 2010(평판열류계법)

* 용도 : 품질관리용

- 비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인인 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
 3. 이 성적서는 원본(등본 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

Min Ju Hong

작성자 : 민주홍
Tel : 052-220-3189

Jung Bongkue

기술책임자 : 정봉규
E-mail : kue@ktr.or.kr

2015년 06월 10일

KTR 한국화학융합시험연구원



위변조 확인용 QR code